SOFAP BÂTIMENT

EN.12004 C1T

PRO 200

Mortier colle pour carrelage

SOFAPCOL

DESCRIPTION PRODUIT

Mortier colle normale à durcissement normal résistant au glissement, à base de ciment, destiné à la pose des carreaux céramiques en sol et mur à l'intérieur sur des supports neufs.

DOMAINE D'EMPLOI

Nature de revêtement :

• Carreaux céramiques poreux (Faïence, Terre cuite...) et Pierres naturelles poreuses(porosité > 0.5%).

Recommandé pour les murs en interieurs.

Pour plus d'information se réferer au DTU 52.2 ou à notre guide de choix

Limites d'emploi

• Support béton, plâtre,support spéciaux(métal,polyester).
• Carreaux céramiques non poreux (grés cérame).
• Carreaux de grands formats .
• Sol chauffant.

LES PLUS PRODUIT

• Prêt à gâcher.
• Résistance élevée au glissement des carreaux.
• 2 couleurs : Blanc et Gris.

Consommation :

• Elle dépend du format, du relief du carreau, du mode d'encollage et de la spatule utilisée.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT & PERFORMANCE

Composition :

• Liant hydraulique, résine, charges minérales et adjuvants.

caractéristique normatives :

• Adhérence initiale : ≥0.5 N/mm².
• Adhérence après action de la chaleur : ≥0.5 N/mm².
• Adhérence après immersion dans l'eau : ≥0.5 N/mm².

caractéristique d'emploi:

• Taux de gâchage : 20 ±2%
• Durée de malaxage : environ 3 min.
• Temps de maturation : 5 min.
• Durée pratique d'utilisation/ouvrabilité : environ 3 heures.
• Temps ouvert : environ 20 minutes.
• Délai de nettoyage : max 30 min.
• Délai avant jointoiement : minimum 24 heures.
• Accessibilité : 24 à 48 heures après réalisation des joints.

Destination	Gâchage	Ouvrabilité	Temps Ouvert	Conditionnement	Couleurs	Accessibilité
Sol Mur INT	20 ±2%	env. 3h	20 mn	25.kg	Blanc Gris	24.h à48.h

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

• Les supports doivent être propres, plans, sains et solides (les supports à base de ciment ne doivent pas ressuer l'humidité).

• Les dallages doivent être réalisés depuis plus de d'un mois, les chapes ciment depuis plus de 15 jours, les enduits de ciment depuis plus de 48 heures.

• Par temps chaud et/ou fort vent, ces supports seront humidifiés quelques heures avant la pose.

• L'humidification des supports en béton cellulaire est impérative avant de commencer la pose du mortier.

Préparation du produit :

• Dans un récipient contenant environ 5 Litres d'eau propre, verser un sac de 25 kg de SOFAPCOL PRO 200 en malaxant jusqu'à obtention d'un mélange homogène (utiliser de préférence un malaxeur électrique).

• Laisser reposer quelques minutes puis malaxer de nouveau.

Application :

• Appliquer le mortier colle sur le support avec une taloche puis l'épaisseur de colle sera réglée avec la spatule crantée. Dans certains cas, la pose doit être effectuée par double encollage (se référer au DTU 52.2).

• Ne pas étaler le mortier colle sur une trop grande surface afin d'éviter le dépassement du temps ouvert.

CONSEIL

• Ne pas étaler le mortier colle sur une trop grande surface afin d'éviter le dépassement du temps ouvert.

• Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil.

CONDITIONNEMENT & CONSERVATION

Conditionnement :

• Sac de 25 kg.

Durée de conservation :

• 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.

MENTION DE PROTECTION POUR SOFAP

• Les valeurs des caractéristiques techniques sont des valeurs statistiques moyennes et qui peuvent être misent à jour sans préavis. Ce document est non contractuel, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de dommage provenant d'un mauvais usage.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

• NF EN 12004 :20017-04 • DTU 52.1 • DTU 52.2

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Un technicien à votre écoute au

+ 216 29 95 07 21 Service Clients

Fabriqué en

Adresse: Route de Gabes km 4.5-3052 SFAX **Tel.:** (+216) 74 453 983 **Fax:** (+216) 74 453 397

E-mail: sofap.batiment@groupe-hammami.com **Facebook:** www.sofap-poudre.com **Web:** www.sofap-bâtiment.com

NB : Toutes les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont basées sur des essais effectués en laboratoires. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en œuvre.